

**DS 1467**

2 27.11.2009

**SIŁORA MIKRODISPERS  
DYSPERSYJNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY****CHARAKTERYSTYKA**

Transparentny, wodorozcieńczalny i dobrze wiążący dyspersyjny środek gruntujący do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**ZASTOSOWANIE**

Można stosować na nowe mineralne, chłonne podłoża, takie jak niezabezpieczone posadzki piaskowe, tynk, beton i płyty gipsowe.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych  
Lotne związki organiczne  
(VOC)**

ok. 17% obj.  
EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l 2010.  
VOC produktu: max 30 g/l.

**Zużycie praktyczne**

4-8 m<sup>2</sup>/l, w zależności od podłoża

**Gęstość**

Ok. 1.0 g/ml

**Czas schnięcia w temp.  
23°C/50% wilgotności wzgl.**

- suchość dotykowa
- całkowicie suche
- następna warstwa

Po 2 godz.  
Po 8 godz.  
Po 12 godz.

**Rozcieńczalnik**

Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

**Kolor**

Transparentny z niebieskim indykatorem

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.

**Aplikacja**

Dobrze wymieszać i nakładać w 1-2 warstwach pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku.

W razie konieczności, rozcieńczyć wodą w stosunku 1 : 1.

SIŁORA MIKRODISPERS powinna całkowicie wchłonąć się w podłoże i nie formować błyszczącej powłoki na powierzchni.

**Warunki podczas  
nakładania**

Powierzchnia musi być sucha.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C.

Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

**INFORMACJE  
DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.