



1. Opis produktu

Wysokiej jakości, gotowy do użycia strukturalny tynk silikatowy.

2. Zastosowanie

Wierzchni tynk kryjący na podłoża mineralne, stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Tynk wierzchni w systemach dociepleń KEIM. W systemach dociepleń tynk o uziarnieniu 1mm wyłącznie do detali wokół otworów okiennych i drzwiowych.

3. Właściwości produktu

Odporny na działanie czynników atmosferycznych, o wysokiej paroprzepuszczalności, hydrofobowy i światłotrwały.

Gęstość:	1,9 - 2,0 g/cm ³
Przepuszczalność wody:	$w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Opór dyfuzyjny:	$S_d = \text{ok. } 0,13 \text{ m}$
Postać:	w formie pasty gotowej do użycia
Baza spoiwa:	szkło wodne potasowe
Kolor:	naturalna biel i kolory wg palety KEIM Palette Exclusiv, w systemach dociepleń kolory o HBW ≥ 30 .

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, równe, wytrzymałe i oczyszczone z pozostałości utrudniających wiązanie.

Podłoża mineralne

Ubytki w podłożu uzupełnić zaprawą KEIM Universalputz lub wyrównać szpachlówką KEIM Spachtel. Podłoża o nierównomiernej chłonności zagruntować KEIM Spezial-Fixativ. Aby uniknąć przebijania podłoża przy tynku typu „kornik” zastosować gruntowanie farbą KEIM Putzgrund.

Systemy dociepleń

Dla ułatwienia nakładania zalecamy zastosowanie KEIM Haftgrund-SI. Przy tynku typu „kornik”

zastosowanie KEIM Haftgrund-SI jest konieczne dla uniknięcia przebijania.

Stosowanie

KEIM Indusil rozmieszczać mieszadłem wolnoobrotowym. Nakładać nierdzewną, stalową szpachelką, rozcierać na grubość ziarna i zacierać do uzyskania pożądanego efektu.

Konsystencja może być regulowana poprzez dodawanie KEIM Spezial-Fixativ (ok. 1-2%). Aby uniknąć różnic w kolorze, materiał należy nakładać całościowo - metodą 'mokre na mokre'. Na jednej powierzchni stosować tynk wyłącznie o tym samym numerze produkcyjnym (Charge).

Warunki/temperatura nanoszenia

Od +8°C temperatury powietrza i podłoża, podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nanosić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub na nagrzane przez słońce podłoże, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schnięcia powierzchnie chronić przed wiatrem i deszczem.

Czas schnięcia

W zależności od temperatury, wilgotności i ilości nakładanego materiału ok. 12-48 godzin. Po upływie ok. 2 dni można nakładać farbę.

Zużycie

Kornik (Rillenputz) 2 mm - ok. 3,8 kg/m ²
Kornik (Rillenputz) 3 mm - ok. 4,5 kg/m ²
Baranek (Rauputz) 1 mm - ok. 2,2 kg/m ²
Baranek (Rauputz) 1,5 mm - ok. 2,6 kg/m ²
Baranek (Rauputz) 2 mm - ok. 3,6 kg/m ²
Baranek (Rauputz) 3 mm - ok. 4,3 kg/m ²

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

Uwagi

W zależności od warunków pogodowych podczas schnięcia tynków barwionych mogą powstawać przebarwienia. Nie jest to wada techniczna i nie stanowi powodu do reklamacji. Z tego względu może być konieczne dodatkowe zastosowanie farby egalizacyjnej.



5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 25 kg

6. Składowanie

W chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, 6 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, kamień naturalny, itp.) chronić stosując właściwe zabiegi.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

